



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
COLOMBARA  
Via Marche, 1/A  
40050 MONTE S. PIETRO (BO)  
Tel. 051/675.949.1 – Fax 051/675.949.2

---

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

---

PRODOTTO: SABBIA TIPO N.5

| ANALISI CHIMICA                              |
|--|
| % SiO <sub>2</sub> = 83,6+/-1,0              |
| % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 8,0+/-0,5 |
| % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,4+/-0,1 |
| % K <sub>2</sub> O = 3,8+/-0,3               |
| % CaO = 1,8+/-0,3                            |
| % Na <sub>2</sub> O = 1,9+/-0,2              |

| GRANULOMETRIA        |
|----------------------|
| > 0,5 mm. = 15 % max |
| > 0,3 mm. = 35 % max |
| < 0,2 mm. = 20 % min |

| UMIDITA'              |
|-----------------------|
| Essiccata = 0,1 % max |

| TECNICHE UTILIZZATE   |
|---|
| - Analisi chimica: fluorescenza RX.<br>- Granulometria: setacciatura ad umido (% trattenuto in peso).<br>- Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale. |

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC02

Validità: 01 Dicembre 1999