



SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
FOSSANOVA
Località Ripa o Mucchi
04010 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)
Tel. 0773-93.71 Fax 0773-939.058

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA ESSICCATA FO/30

ANALISI CHIMICA

% SiO ₂ = 94,0 Min
% Perdita al fuoco (1.100° C) = 0,3 Max

INDICE AFA

39 – 47

VALORI INDICATIVI

% Umidità = 0,1 % max
% Argiloidi = 0,4 % max
Carbonati = assenti
Punto di fusione = > 1600° C

ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
0,630 mm	0,0	2,0
0,400 mm	20,0	55,0
0,315 mm	20,0	40,0
0,200 mm	25,0	50,0
0,160 mm	0,2	10,0
0,125 mm	0,0	3,0

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.
- Argiloidi: metodo a levigazione.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC05

Validità: 23 Aprile 2001
Rev 01: sostituisce la precedente del 01/12/99