



SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
FOSSANOVA
Località Ripa o Mucchi
04010 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)
Tel. 0773-93.71 Fax 0773-939.058

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA ESSICCATA FO MB

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 94,0 Min

INDICE AFA

49 - 59

VALORI INDICATIVI

% Umidità = 0,1 % max

ANALISI GRANULOMETRICA Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
0,400 mm	0,0	5,0
0,315 mm	5,0	25,0
0,200 mm	50,0	70,0
0,160 mm	10,0	25,0
0,125 mm	1,0	10,0
0,100 mm	0,0	1,5
fondo	0,0	1,5

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima minerale trattata.

DRQ TEC05

Validità: 23 Aprile 2001
Rev 01: sostituisce la precedente del 01/12/99