



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
FOSSANOVA  
Località Ripa o Mucchi  
04010 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)  
Tel. 0773-93.71 Fax 0773-939.058

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA UMIDA AF

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 93,0 Min
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 3,0 Max
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 1,0 Max

INDICE AFA
33 – 52

VALORI INDICATIVI
% Umidità = 6 % max

ANALISI GRANULOMETRICA		
Valori indicativi		
VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
ISO 3310-1 DIN 565	x min	x max
1,000 mm	0,5	5,0
0,630 mm	1,0	15,0
0,400 mm	10,0	40,0
0,315 mm	10,0	40,0
0,200 mm	20,0	55,0
0,160 mm	0,1	22,0
0,125 mm	0,1	10,0
0,100 mm	0,0	3,0
Fondo	0,0	2,0

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica : fluorescenza RX. - Granulometria: vibrosetacciatura a secco. - Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima minerale naturale.

DRQ TEC05

Validità: 23 Aprile 2001  
Rev 01: sostituisce la precedente del 01/12/99