



SEDE LEGALE E AMM.
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
ROBILANTE
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA 5/RD UMIDA ED ESSICCATA

ANALISI CHIMICA
% SiO ₂ = 92,0 min
% Al ₂ O ₃ = 4,0+/-1,0
% Fe ₂ O ₃ = 0,25 max
% K ₂ O = 2,1+/-0,6

GRANULOMETRIA
> 192 micron = 7 % max
> 128 micron = 20 % max

UMIDITA'
Umida = 23 % max
Essiccata = 0,1 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: diffrazione laser. - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999