



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
ROBILANTE  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

---

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

---

PRODOTTO: SABBIA VVR UMIDA

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 84,0 max
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 12,0+-2,0
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 1,2 max
% K <sub>2</sub> O = 4,3+-1,0

GRANULOMETRIA
> 32 micron = 5 % max

UMIDITA'
Umida = 23 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: diffrazione laser. - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999