



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
ROBILANTE  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

---

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

---

PRODOTTO: SABBIA 1 UMIDA ED ESSICCATA

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 96,0+/-1,0
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 2,1+/-0,5
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,13 max
% K <sub>2</sub> O = 1,1+/-0,3

GRANULOMETRIA
> 2,0 mm. = 2 % max
< 0,6 mm. = 5 % max

UMIDITA'
Umida = 10 % max
Essiccata = 0,1 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso). - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999