



SEDE LEGALE E AMM.
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.500 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
ROBILANTE
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA 2 UMIDA ED ESSICCATA

ANALISI CHIMICA
% SiO ₂ = 96,0±1,0
% Al ₂ O ₃ = 2,1±0,3
% Fe ₂ O ₃ = 0,1±0,02
% K ₂ O = 1,1±0,3
% CaO = 0,1 max
% MgO = 0,1 max
% Na ₂ O = 0,1 max

GRANULOMETRIA
> 1,5 mm. = 0,1 % max
> 1,0 mm. = 10 % max
< 0,1 mm. = 10 % max

UMIDITA'
Umida = 8 % max
Essiccata = 0,1 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso). - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999