



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
ROBILANTE  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA 5/SN UMIDA ED ESSICCATA

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 94,5+-1,5
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 3,0+-0,5
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,135 max
% K <sub>2</sub> O = 1,9+-0,4
% TiO <sub>2</sub> = 0,15 max
% Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,002 max

GRANULOMETRIA
> 0,5 mm. = 0,5 % max
> 0,2 mm. = 2 % max
< 0,075 mm. = 35 % max

UMIDITA'
Umida = 13 % max
Essiccata = 0,1 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso). - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999