



SEDE LEGALE E AMM.
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
ROBILANTE
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA 2 SEMISECCA *

ANALISI CHIMICA
% SiO ₂ = 96,0+/-0,6
% Al ₂ O ₃ = 2,10+/-0,2
% Fe ₂ O ₃ = 0,10+/-0,02
% K ₂ O = 1,10+/-0,12
% CaO = 0,02+/-0,02
% MgO = 0,06+/-0,02
% Na ₂ O = 0,04+/-0,02
% Cr ₂ O ₃ = 0,0005 max

GRANULOMETRIA
> 1,5 mm. = 0,04+/-0,04 %
> 1,0 mm. = 5,5+/-2,0 %
< 0,1 mm. = 7,6 % max

* Valori medi settimanali.

UMIDITA'
Semisecca = 3,6 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso). - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999