



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
ROBILANTE  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

---

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

---

### PRODOTTO: SABBIA SPECIALE SEMISECCA

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 95,7+/-1,0
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 2,2+/-0,3
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,1+/-0,025
% K <sub>2</sub> O = 1,2+/-0,3
% TiO <sub>2</sub> = 0,1 max

GRANULOMETRIA
> 1,0 mm. = 0 % max
> 0,75 mm. = 0,5 % max
> 0,6 mm. = 3 % max
< 0,1 mm. = 5 % max

UMIDITA'
Semisecca = 3,6 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso). - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999