



SEDE LEGALE E AMM.
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
ROBILANTE
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA 5/SN UMIDA ED ESSICCATA

ANALISI CHIMICA
% SiO ₂ = 94,5+-1,5
% Al ₂ O ₃ = 3,0+-0,5
% Fe ₂ O ₃ = 0,135 max
% K ₂ O = 1,9+-0,4
% TiO ₂ = 0,15 max
% Cr ₂ O ₃ = 0,002 max

GRANULOMETRIA
> 0,5 mm. = 0,5 % max
> 0,2 mm. = 2 % max
< 0,075 mm. = 35 % max

UMIDITA'
Umida = 13 % max
Essiccata = 0,1 % max

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso). - Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999