



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
ROBILANTE  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA SPECIALE UMIDA ED ESSICCATA

| ANALISI CHIMICA                               |
|---|
| % SiO <sub>2</sub> = 95,7+-1,0                |
| % Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 2,2+-0,25  |
| % Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,1+-0,025 |
| % K <sub>2</sub> O = 1,2+-0,2                 |
| % CaO+MgO = 0,2 max                           |
| % Na <sub>2</sub> O = 0,1 max                 |
| % TiO <sub>2</sub> = 0,07 max                 |

| GRANULOMETRIA         |
|-----------------------|
| > 1,0 mm. = 0,5 % max |
| > 0,5 mm. = 15 % max  |
| < 0,1 mm. = 6 % max   |

| UMIDITA'              |
|-----------------------|
| Umida = 8 % max       |
| Essiccata = 0,1 % max |

| TECNICHE UTILIZZATE  |
|--|
| - Analisi chimica: fluorescenza RX.<br>- Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso).<br>- Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale. |

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01

Validità: 01 Dicembre 1999