



SIBELCO
ITALIA S.p.A. PRODOTTI MINERARI

SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
SESSA AURUNCA
Via Scalo Ferroviario
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA ESSICCATA "AFS 50/60SP"

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 99,0 Min

% Al₂O₃ = 0,30 Max

% Fe₂O₃ = 0,08 Max

% TiO₂ = 0,06 Max

% K₂O = 0,10 Max

INDICE AFA

49 – 55

VALORI INDICATIVI

Umidità = 0,1 %

ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
0,630 mm	0,0	0,7
0,400 mm	0,0	10,0
0,315 mm	8,0	28,0
0,200 mm	42,0	67,0
0,160 mm	9,0	32,0
0,125 mm	0,1	7,0
0,100 mm	0,0	2,0
Fondo	0,0	0,5

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale

DRQ TEC06

Validità: 2 Novembre 2007
Rev 01: sostituisce la precedente del 21/09/04