



SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
SESSA AURUNCA
Via Scalo Ferroviario
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA MACINATA MILLISIL "SA 12S"

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 99,0 Min

% Al₂O₃ = 0,3 Max

% Fe₂O₃ = 0,03 Max

% TiO₂ = 0,03 Max

% K₂O = 0,05 Max

VALORI INDICATIVI

Perdita al fuoco (1100° C) = 0,2 %

Densità = 0,9 T/mc

Superficie specifica = 3500 cmq/gr

ANALISI GRANULOMETRICA

VUOTO MAGLIA	RESIDUO %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
63 micron	1,2	1,8

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: setacciatura a getto d'aria.
- Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima trattata. Delle tracce di particelle più grosse sono sempre possibili.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999