



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
SESSA AURUNCA  
Via Scalo Ferroviario  
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

---

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

---

PRODOTTO: SABBIA MICRONIZZATA SIKRON "SA 250"

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 99,0 Min
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,4 Max
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,05 Max
% TiO <sub>2</sub> = 0,03 Max
% K <sub>2</sub> O = 0,05 Max

VALORI INDICATIVI
Perdita al fuoco (1100° C) = 0,3 %
Max Densità = 0,70 T/mc
Sup. specifica = 4800-6600 cmq/gr

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima trattata.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999