



SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
SESSA AURUNCA
Via Scalo Ferroviario
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA MICRONIZZATA SIKRON "SA 300"

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 99,0 Min

% Al₂O₃ = 0,5 Max

% Fe₂O₃ = 0,05 Max

% TiO₂ = 0,03 Max

% K₂O = 0,05 Max

VALORI INDICATIVI

Perdita al fuoco (1100° C) = 0,3 %

Max Densità = 0,67 T/mc

Sup. specifica = 5900-8900 cmq/gr

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima trattata.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999