



**SIBELCO**  
ITALIA spa PRODOTTI MINERARI

SEDE LEGALE E AMM.  
Regione ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
SESSA AURUNCA  
Via Scalo Ferroviario  
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA MACINATA MILLISIL "SA 4K"

### ANALISI CHIMICA

% SiO<sub>2</sub> = 99,0 Min

% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,3 Max

% Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = 0,25 Max

% TiO<sub>2</sub> = 0,025 Max

% K<sub>2</sub>O = 0,025 Max

### VALORI INDICATIVI

Perdita al fuoco (1100° C) = 0,2 %

Densità = 1,15 T/mc

Superficie specifica = 1600 cmq/gr

### ANALISI GRANULOMETRICA

VUOTO MAGLIA	RESIDUO %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
> 315 micron	0,0	0,5
100 micron	20,7	25,3

### TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: setacciatura a getto d'aria.
- Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999