



SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
SESSA AURUNCA
Via Scalo Ferroviario
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA MICRONIZZATA SIKRON "SA 600"

ANALISI CHIMICA
% SiO ₂ = 99,0 Min
% Al ₂ O ₃ = 0,5 Max
% Fe ₂ O ₃ = 0,06 Max
% TiO ₂ = 0,03 Max
% K ₂ O = 0,05 Max

VALORI INDICATIVI
Perdita al fuoco (1100° C) = 0,3 %
Max Densità = 0,5 T/mc
Sup. specifica = 11000-16600 cmq/gr

TECNICHE UTILIZZATE
- Analisi chimica: fluorescenza RX. - Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima trattata.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999