



SEDE LEGALE E AMM.
Regione ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:
SESSA AURUNCA
Via Scalo Ferroviario
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA MACINATA MILLISIL "SA 6S"

ANALISI CHIMICA

% SiO ₂ = 99,0 Min
% Al ₂ O ₃ = 0,3 Max
% Fe ₂ O ₃ = 0,04 Max
% TiO ₂ = 0,03 Max
% K ₂ O = 0,05 Max

VALORI INDICATIVI

Perdita al fuoco (1100° C) = 0,2 %
Densità = 1,2 T/mc
Superficie specifica = 1900 cmq/gr

ANALISI GRANULOMETRICA

VUOTO MAGLIA	RESIDUO %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
100 micron	6,4	9,6

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: setacciatura a getto d'aria.
- Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima trattata. Delle tracce di particelle più grosse sono sempre possibili.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999