

STABILIMENTO:  
SESSA AURUNCA  
Via Scalo Ferroviario  
81030 PIEDIMONTE DI SESSA AURUNCA (CE)  
Tel. 0823-933.133 0823-933.407 Fax 0823-933.528

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA "P 35"

ANALISI CHIMICA
% SiO <sub>2</sub> = 99,0 Min
% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,3 Max
% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> = 0,02 Max
% TiO <sub>2</sub> = 0,02 Max
% K <sub>2</sub> O = 0,03 Max

INDICE AFA
30 - 40

VALORI INDICATIVI
<b>Umidità</b>
-sabbia umida = 7,0 %
-sabbia essiccata = 0,1 %
<b>Densità</b>
- sabbia umida = 1,5 T/mc
-sabbia essiccata = 1,4 T/mc

ANALISI GRANULOMETRICA		
Valori indicativi		
VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
ISO 3310-1 DIN 565	x min	x max
1,000 mm	0,0	0,5
0,630 mm	4,0	9,0
0,400 mm	37,0	54,0
0,315 mm	27,0	39,0
0,200 mm	6,0	20,0
0,160 mm	0,0	1,0
0,125 mm	0,0	0,4
0,100 mm	0,0	0,1
Fondo	0,0	0,1

## TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima trattata.

DRQ TEC06

Validità: 01 Dicembre 1999