



SEDE LEGALE E AMM.  
Regione ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

STABILIMENTO:  
**FOSSANOVA**  
Località Ripa o Mucchi  
04010 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)  
Tel. 0773-93.71 Fax 0773-939.058

## SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO

PRODOTTO: SABBIA ESSICCATA FO/34

### ANALISI CHIMICA

% SiO <sub>2</sub> = 94,0 Min
% Perdita al fuoco (1.100° C) = 0,4 Max

### INDICE AFA

75 - 90

### VALORI INDICATIVI

% Umidità = 0,1 % max
% Argillioidi = 0,8 % max
Carbonati = assenti
Punto di fusione = > 1600° C

### ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
0,315 mm	0,0	1,0
0,200 mm	25,0	50,0
0,160 mm	25,0	45,0
0,125 mm	5,0	25,0
0,100 mm	1,0	10,0
fondo	0,0	10,0

### TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.
- Argillioidi: metodo a levigazione.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC05

Validità: 23 Aprile 2001  
Rev 01: sostituisce la precedente del 01/12/99