

Sabbia Cerasil SA 12 D

macinata

Scheda Prodotto

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 95,5 Min

% Al₂O₃ = 2,4 Max

% Fe₂O₃ = 0,13 Max

% Na₂O + K₂O = 1,25 Min

VALORI INDICATIVI

Perdita al fuoco (1100°C) = 0,4 %

Densità = 0,9 T/mc

Superficie specifica = 3.500 cmq/gr

ANALISI GRANULOMETRICA

VUOTO MAGLIA	RESIDUO %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
63 micron	1,2	1,8

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: setacciatura a getto d'aria.
- Superficie specifica: lettura ottica.

Il prodotto è una materia prima trattata. Delle tracce di particelle più grosse sono sempre possibili.

DRQ TEC06



Validità: 1 Gennaio 2011

Certificazione n. 200
del 16/12/1994

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Via Scalo Ferroviario
81030 PIEDIMONTE DI SESSA A. (CE)
Tel. 0823/933.133 – Fax 0823/933.528

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363

