

Sabbia Feldspatica PPF

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 84,0 min

% Al₂O₃ = 8,5 +- 1,0

% Fe₂O₃ = 0,6 +- 0,2

% K₂O = 3,5 +- 0,5

% Na₂O = 1,5 +- 0,5

GRANULOMETRIA

> 0,630 mm. = 0,5 % max

< 0,100 mm. = 6,0 % max

VALORI INDICATIVI

% Umidità = 7,0 % max

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima minerale trattata.

DRQ TEC05



Validità: 1 Gennaio 2010

Certificazione n. 200
del 16/12/1994

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Località Ripa o Mucchi
04015 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)
Tel. 0773/9371 – Fax 0773/939.058

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363

