

Sabbia grani rossi

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 92,0 Min

% Al₂O₃ = 5,0 Max

% Fe₂O₃ = 0,7 Max

GRANULOMETRIA

> 0,630 mm. = 2 % max

< 0,100 mm. = 5 % max

VALORI INDICATIVI

% Umidità = 7 % max

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima minerale trattata.

DRQ TEC05



Validità: 23 Aprile 2001
Rev. 01: sostituisce la precedente del 01/12/1999

Certificazione n. 200
del 16/12/1994

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Località Ripa o Mucchi
04015 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)
Tel. 0773/9371 – Fax 0773/939.058

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363

