

# Sabbia FO/10

## essiccata

### ANALISI CHIMICA

% SiO<sub>2</sub> = 93,0 Min

### INDICE AFA

4 – 10

### VALORI INDICATIVI

% Umidità = 0,1 % max

Carbonati = assenti

Nel prodotto può verificarsi la presenza di materiale vegetale.

### ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
1,600 mm	5,0	25,0
1,250 mm	40,0	70,0
1,000 mm	20,0	60,0
0,630 mm	0,0	4,0
< 0,400 mm	0,0	1,0

### TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC05



Validità: 01 Novembre 2006

Certificazione n. 200  
del 16/12/1994

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
Località Ripa o Mucchi  
04015 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)  
Tel. 0773/9371 – Fax 0773/939.058

DIREZIONE COMMERCIALE:  
Via A. Ressi, 10  
20125 MILANO  
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  
Regione Ponte Nuovo  
12017 ROBILANTE (CN)  
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363

