

Sabbia FO/18 S

Essiccata

Scheda Prodotto

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 93,0 Min

INDICE AFA

16 – 28

VALORI INDICATIVI

% Umidità = 0,1 % max

Densità apparente = 1,45 gr/ml

ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	X min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
1,250 mm	0,0	0,3
1,000 mm	4,0	12,0
0,630 mm	30,0	70,0
0,400 mm	30,0	70,0
< 0,400 mm	0,0	5,0

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110°C.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC05



Validità da: 01 Agosto 2011
Rev. 02: sostituisce la precedente del 01/11/2006

Certificazione n. 200
del 16/12/1994

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Località Ripa o Mucchi
04015 ABBAZIA DI FOSSANOVA (LT)
Tel. 0773/9371 – Fax 0773/939.058

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363

