

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 94,0 Min

INDICE AFA

49 - 59

VALORI INDICATIVI

% Umidità = 0,1 % max

ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
0,400 mm	0,0	5,0
0,315 mm	5,0	25,0
0,200 mm	50,0	70,0
0,160 mm	10,0	25,0
0,125 mm	1,0	10,0
0,100 mm	0,0	1,5
fondo	0,0	1,5

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica : fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110° C.

Il prodotto è una materia prima minerale trattata.

DRQ TEC05



Validità: 23 Aprile 2001
Rev. 01: sostituisce la precedente del 01/12/1999