

Sabbia Speciale

semisecca

ANALISI CHIMICA

% SiO₂ = 95,7+-1,0

% Al₂O₃ = 2,2+-0,3

% Fe₂O₃ = 0,1+-0,025

% K₂O = 1,2+-0,3

% TiO₂ = 0,1 max

GRANULOMETRIA

> 1,0 mm. = 0 % max

> 0,75 mm. = 0,5 % max

> 0,6 mm. = 3 % max

< 0,1 mm. = 5 % max

UMIDITA'

Semisecca = 3,6 % max

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: setacciatura (% trattenuto in peso).
- Umidità: forno a microonde e bilancia centesimale.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale.

DRQ TEC01



Validità: 01 Dicembre 1999

Certificazione n. 200
del 16/12/1994

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.350 – Fax 0171/750.353

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363

