

ANALISI CHIMICA

% SiO ₂ = 99,5 Min
% Al ₂ O ₃ = 0,20 Max
% Fe ₂ O ₃ = 0,04 Max

INDICE AFA

50 – 55

VALORI INDICATIVI

Umidità = 0,1 %

ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	ISO 3262-7 DIN 4226	
	x min	x max
0,500 mm	0,1	2,0
0,355 mm	2,0	18,0
0,250 mm	34,0	59,0
0,180 mm	20,0	40,0
0,125 mm	4,0	20,0
< 0,125 mm	0,1	3,0

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110°C.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale

DRQ TEC03



Validità: 01 Febbraio 2002

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
c/o SAFOND-MARTINI Srl
Via Terraglioni, 44
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
Tel. 0445/864.300 – Fax 0445/865.140

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363