

ANALISI CHIMICA

% SiO ₂ = 99,0 Min
% Al ₂ O ₃ = 0,155 Max
% Fe ₂ O ₃ = 0,035 Max
% TiO ₂ = 0,035 Max
% K ₂ O = 0,1 Max

INDICE AFA

48 – 59

VALORI INDICATIVI

Umidità = 0,1 %

ANALISI GRANULOMETRICA

Valori indicativi

VUOTO MAGLIA	RESIDUI PARZIALI %	
	x min	x max
ISO 3310-1 DIN 565		
0,630 mm	0,0	0,1
0,400 mm	2,6	2,7
0,315 mm	10,5	11,0
0,200 mm	63,0	64,0
0,160 mm	17,0	22,0
0,125 mm	3,0	5,0
0,100 mm	0,0	2,0
Fondo	0,0	0,5

TECNICHE UTILIZZATE

- Analisi chimica: fluorescenza RX.
- Granulometria: vibrosetacciatura a secco.
- Umidità: essiccazione in forno a 105/110°C.

Il prodotto è una materia prima di origine naturale

DRQ TEC03



Validità: 01 Febbraio 2002

STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
c/o SAFOND-MARTINI Srl
Via Terraglioni, 44
36030 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)
Tel. 0445/864.300 – Fax 0445/865.140

DIREZIONE COMMERCIALE:
Via A. Ressi, 10
20125 MILANO
Tel. 02/677.135.1 – Fax 02/677.135.48

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
Regione Ponte Nuovo
12017 ROBILANTE (CN)
Tel. 0171/750.300 – Fax 0171/750.363